

# PAINÉIS Dacapo

## MANUAL TÉCNICO PAINÉIS ANTIDERRAPANTES

**Painéis Dacapo** são painéis granulares antiderrapantes confeccionados com micro concreto estampado de alto desempenho estrutural. Dacapo é um produto rústico e artesanal, e em função disso apresenta variações nas dimensões, textura e cor. Mas as variações não alteram as características de resistência à abrasão, compressão e flexão. Os painéis são de fácil colocação, baixa absorção de calor (nas cores claras). São recomendados para áreas externas como calçadas, piscinas, rampas, escadas, garagens e como revestimento de parede.

**Obs: Recomendamos que a última etapa da execução da obra seja a colocação do Painei Dacapo, evitando assim que a execução de outros serviços possa manchá-lo ou danificá-lo.**

### INFORMAÇÕES IMPORTANTES:

**1 – VARIAÇÃO DIMENSIONAL:** Em função dessa variação, que ocorre até 3mm (tanto na largura como na espessura), não recomendamos junta seca, pois o alinhamento poderá ficar deficiente; deve-se utilizar junta média ou larga. Recomenda-se para o assentamento o uso de argamassa colante AC III branca nos painéis claros o que reduz sensivelmente as manchas provocadas no assentamento e nos demais AC III comum.

- *Veja “Passo a Passo” em nosso site: [www.minasit.com.br](http://www.minasit.com.br)*

**2 – VARIAÇÃO DE ESTAMPA:** A estampa superficial é rústica podendo variar tanto na textura quanto na cor do acabamento em função das reações diversas no momento da cura do cimento. Solicite amostras e veja as variações.

**2.1 – MANCHAS DE ASSENTAMENTO:** Painéis Dacapo absorvem umidade no processo de assentamento e sofrem eflorescência provocando manchas superficiais, o que é característica própria de painéis rústicos e artesanais. Nos painéis claros aconselha-se o uso de argamassa colante AC III branca o que reduz sensivelmente as manchas provocadas no assentamento e nos demais AC III comum.

**3 – PROTEÇÃO QUÍMICA:** Painéis Dacapo são ásperos e por tanto passíveis de retenção de sujeira, sendo assim, é necessário o tratamento com hidrofugantes periodicamente. Passe uma demão em cada painel um dia antes para protegê-los durante o assentamento e depois quantas demãos forem recomendadas pelo fabricante do mesmo. Nos claros atentar-se a possíveis fatores de eflorescência que provocam manchas. Neste caso, aconselha-se uso de cimento branco estrutural para assentamento.

**4 – PROTEÇÃO MECÂNICA:** Recomenda - se que toda área revestida com Painéis Dacapo deva ser imediatamente isolada ao trânsito por no mínimo 72 horas (ou até se obter a maior eliminação possível nas manchas de umidade). Em seguida faça uma proteção de forma eficaz com lona plástica e/ou plástico bolha que devem ser mantidos até o final da obra. A liberação para o tráfego deve ser após a Proteção Química.

**5 – MANUSEIO E ARMAZENAMENTO:** Painéis Dacapo devem ser manuseados sempre na vertical e com mãos limpas. Atenção ao contato com elementos que possibilitem sujidade (terra, cimento, folhas, frutos, tinta, óleo, alimentos e outros). O armazenamento deve ser em área coberta, com piso cimentado ou similar limpo e sem umidade. Cobrir com plástico após o armazenamento.

**6 – REJUNTAMENTO:** É recomendado o rejuntamento com no mínimo 72 horas após o assentamento dos Painéis Dacapo. A argamassa de rejunte deve ser do tipo média ou larga flexível. Para evitar que se sujem os painéis durante o rejuntamento é fundamental a utilização de fita “crepe” aderida nas duas margens das áreas de rejuntamento. Se necessária, a limpeza do excesso do rejunte é feita imediatamente com espuma e água limpa. Remova as fitas “crepe” fixadas nos painéis. Não utilize fitas plásticas adesivas.

#### 7 – LAUDO TÉCNICO:

<b>Certificado UFMG 19.357/19416/1927</b>
Absorção de Água = 2,86%
<b>RESISTÊNCIA</b>
<b>Abrasão:</b> Desgaste p/ 1000mt = 0.44mm - Norma ABTN 12.024 < 0,80mm
<b>Compressão:</b> CP-24H = 14 mpa, CP-48H = 22 mpa, CP-28D = 40 mpa.
<b>Flexão:</b> 10,76 mpa.

***Na dúvida não faça. Consulte-nos: (31) 3483-1077.***

FABRICANTE:



Rua Demétrio Ribeiro, 81 - Bairro Vera Cruz  
30.285 680 - Belo Horizonte - MG - Vendas: Telefax - (0xx31) 3483-1077  
www.minasit.com.br - minasit@minasit.com.br